



ALLESKLEBER OHNE LÖSUNGSMITTEL FLEXTUBE

DER ALLESKLEBER OHNE LÖSUNGSMITTEL IN DER UNKAPUTTBAREN TUBE



PRODUKTBE SCHREIBUNG

UHU Alleskleber ohne Lösungsmittel in der FlexTube, der moderne, leistungsstarke und flüssige Alleskleber in der speziellen, weichen, unkaputtbaren Tube aus Kunststoff. Gewährleistet sauberes und tropffreies Kleben. Trocknet schnell, ist geruchsfrei und im nassen Zustand auswaschbar. Klebt viele Materialien, sogar Styropor® und PVC. Nach dem Auftragen ist der Klebstoff für einige Minuten nachkorrigierbar. Ideal für vielseitige Anwendungen im Haushalt, in der Schule, im Büro, beim Modellbau, Bastelarbeiten und Reparaturarbeiten, etc.

ANWENDUNGSBEREICH

Universell - klebt Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe. Nicht geeignet für Fotos, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

EIGENSCHAFTEN

- Lösungsmittelfrei
- Transparent
- Trocknet schnell
- Wasserbeständig
- Auswaschbar im nassen Zustand
- Geruchlos
- Nachkorrigierbar
- Tropffreie und unkaputtbare Kunststoff-Tube

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verwenden.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Beim Verkleben von Kunststoff oder Metall können bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die zu klebenden Oberflächen vorher leicht aufgeraut werden.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Reinigen Sie die zu verklebenden Oberflächen gründlich (trocken, staub- und fettfrei). Tragen Sie den Klebstoff dünn auf einer Seite auf, andrücken - fertig! Auswaschbar im nassen Zustand.

Flecken/Rückstände: Klebstoff, der noch nicht ganz trocken ist, kann sehr einfach mit warmem oder kaltem Wasser ausgewaschen werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Farbe:	Transluzent
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Transparent
Konsistenz:	Flüssig
Dichte ca.:	1,04 g/cm ³
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca. *:	20-120 Sekunden
Füllungsvermögen:	Gut
Endfestigkeit:	5 N/mm ²
Endfestigkeit nach:	24 Stunden
Minimale Anwendungstemperatur:	10 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	70 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
pH-Wert ca.:	8,2
Lösungsmittelfrei:	Ja
UV-Beständigkeit:	Gut
Viskosität:	mittelviskos
Viskosität ca.:	16000 mPa·s
Wasserbeständigkeit:	Gut
Wasserlöslich:	Nein

* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Der getrocknete Klebstoff ist völlig neutral und physiologisch unbedenklich.

GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich in Kunststofftube 20g im Tray oder im Blister; Alutube 35g in Faltschachtel oder im Blister

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.